

NOVA ADEHESIVE 20- samolepící pás

Modifikace

NOVA ADEHESIVE 20 3mm je elastometrický modifikovaný asfaltový SAMOLEPÍČÍ pás s použitím modifikátoru styren butadien styrenu na bázi kaučuku (SBS). **Vyznačuje se především výbornou průtažností, odolností vůči kolísání**

teplot, tvarovou stálostí a zpracovatelností při nízkých teplotách.

Nosná vložka

Nosná vložka je vyrobená z vysoce stabilního **netkaného „spunbond“ polyesteru** (polyester s dlouhými vlákny) **kombinovaného se skelnými vlákny**. Skelná vlákna výrazně zlepšují rozměrovou stabilitu a odolnost vůči mechanickému namáhání, přičemž si pás uchovává vysokou elasticitu.

Povrchová úprava

Pás je na horní straně opatřen **ochrannou spalitelnou textilií**, která zajišťuje řádnou aplikaci a tím i zvyšuje pevnost pásu.

Spodní strana pásu je opatřena **samolepícím filmem** a tavitelnou PE folií, která chrání lepicí stranu membrány.

Použití

NOVA ADEHESIVE 20 3mm je samolepící pás nejvyšší třídy. Používá se ve **dvouvrstvých systémech jako podkladní pás, či parozábrana**. Používá se k izolaci nových i rekonstruovaných střech, k izolaci základů staveb a do podlahových systémů.

Aplikace

Je zejména ideálním řešením na povrchy, **kde není možné jak mechanické kotvení tak použití plamene**. Snadno se aplikuje na těžko dostupná místa.


Umožňuje lepení na širokou škálu povrchů (dřevo, beton, zdivo, trapézový plech, asfaltové plsti a různé druhy tepelné izolace). Samolepka je vhodná na podélné i svislé konstrukce. Vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti umožňují pás používat v různých klimatických podmínkách.

NOVA ADEHESIVE 20 3mm spolehlivě přilne k podkladu při teplotách nad 10°C. Při nižších teplotách je nutná termická reakce, tzn v některých situacích lze použít plamen či horkovzdušný generátor pro lepší přilnavost.

Podkladní pás

SBS

Opravy střech




Střešní oblouky




Šikmé střechy




Pochůzní střechy



Nepochůzní střechy



Profilované střechy



Základy



	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Hodnota
Základní vlastnosti	Tloušťka	EN1849-1 (1999)	mm	± 0,2	3
	Hmotnost	EN1849-1 (1999)	kg/m ²	± 10%	3,9
	Přímost	EN1848-1 (1999)	—	20mm / 10m	splňuje
	Délka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	10
	Šířka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	1
	Ohyb za studena	EN1109 (1999)	°C	<=	-20
	Bod měknutí	EN1110 (1999)	°C	>=	90
	Nepropustnost	EN1928 B2000	kPa	>=	100
	Faktor difuzního odporu	EN1931 (2000)	μ	>=	20 000
	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Podélně / příčně
Mechanické vlastnosti	Pevnost v tahu	EN12311-1 (1999)	N/50mm	± 20%	400 / 300
	Průtažnost	EN12311-1 (1999)	%	-15	30 / 30
	Odolnost proti průrazu	EN12310-1 (1999)	N	-30%	100 / 100
	Rozměrová stálost	EN1107-1 (1999)	%	<=	± 0,3 / ±0,3
	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Hodnota
Ostatní vlastnosti	Odolnost: vodotěsnost po umělém stárnutí	EN1296:2000/EN1928-B:2000	kPa	>=60	splňuje
	Odolnost: viditelné poruchy po umělém stárnutí	EN1297:2005/EN1850-1:199	—	—	splňuje
	Ztráta přilnavosti posypu	EN12039:1999	%	<30	splňuje
	Přelétavý oheň	ENV1148,EN13501-5:2005	Třída	—	Froof
	Reakce na oheň	EN11925-2,EN13501-1:2005	Třída	—	F

Záruka: Výrobce asfaltových pásů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl pás správně zabudován do konstrukce.

Zboží je baleno do rolí, uložené na nevratných dřevěných paletách, potáhnuté fólií. Role se musí skladovat ve vertikální poloze chráněné před teplotními výkyvy.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních pásů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.