

EASYGUM

tekutá hydroizolační membrána



Charakteristika

EASYGUM je **tekutá hydroizolační membrána**, na vodní bázi asfaltové emulze s dodanými polymery SBS, kterou lze ihned aplikovat.

EASYGUM je šetrný k životnímu prostředí. A je vždy v černé barvě.

Polotuhé tixotropní pasta složená z emulze vybraných destilovaných asfaltu, přísad a speciálních kaučuků, které propůjčují výrobku vynikající hydroizolační a adhezni vlastnosti, vysokou pružnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Po zaschnutí EASYGUM odolává trvalému styku s vodou, odolává i extrémním podmínkám, mrazu, rozpínání a smršťování při kolísání teplot. Odolnost vůči teplotě > 150 ° C, pružnost za studena -20 °.

Použití

- EASYGUM slouží jako dokonalá **jednotlivá hydroizolační ochranná vrstva- bezespojový systém** bez praskání či jiných poruch. Je **ideálním při sanaci, ale i při tvorbě nových střešních izolací**, při hydroizolaci betonových balkonů, jak starých tak nových, a k založení opěrných zdí a povrchů nepravidelných tvarů.
- Jedinou výhodou je izolace jakýchkoli **detailů**- vpusti, světlíky apod.
- Osvědčil při **opravách zatékání** poškozených střešních pláštů tzv. zapouzdrzení staré střechy.
- Slouží jako **antikorozi ochrana** a hydroizolace nových a starých plechů, okapů, podzemních nádrží a všech kovových konstrukcí, které musí být chráněny proti klimatickým vlivům.
- To umožňuje systému dosáhnout prakticky neomezenou životnost **jednoduchým obnovením vrchní vrstvy**.

Aplikace

- EASYGUM se **velmi snadno aplikuje** bez potřeby kvalifikované pracovní síly.
- EASYGUM je možné **aplikovat na všechny materiály**- plech, beton, cement, omítka nebo jiné savé podklady. Sklo, dřevo, polystyren, nebo jiný druh izolačních desek. Osvědčil se také při opravách starých asfaltových pásů.
- Podklad určený k nanesení EASYGUM musí být čistý, bez volných částic. Nanáší se rovnoměrně štětkou, válečkem, mopem nebo pro usnadnění stříkací „airless“ pistolí.
- EASYGUM lze aplikovat na mokřích površích.
- Doporučuje se nepoužít více než 1 mm EASYGUM pro jednu vrstvu, proto aby se zabránilo dlouhé době schnutí produktu.
- **Teplotě okolního vzduchu se může měnit od 5 ° C do +40 ° C.**
- V případě použití na silně popraskané povrchy, velké praskliny nebo poškozené vláknocementové břídlíce se doporučuje použití skleněné výztuže (40-50g/m2) mezi první a druhou vrstvou EASYGUM.

EASYGUM TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Nová střešní hydroizolace: naneste první 1mm vrstva, na nezaschlou vrstvu se nalepí netkaná polyesterová textilie (250g/m2). Druhá vrstva se musí aplikovat po uplynutí 24 hodin od prvního použití produktu.

Aplikace na betonový povrch: první vrstva EASYGUM se musí ředit 20- 30% vody. Druhá vrstva se neředí se nebo jen mírně 5% vody. Spotřeba 1-2 kg/m2.

Aplikace na kovové povrchy: EASYGUM se neředí nebo jen mírně 5 - 10% vody. Spotřeba 250 g / m2 pro každý nátěr.

EASYGUM TMEL

Pro použití jako těsnící prostředek: tmel nanáší přímo z 310ml kartuše.

Při použití jako lepidla pro izolační desky: aplikuje se v bodech do všech čtyř rohů a do středu panelu. Spotřeba 150-200g / m2.

Při opravách starých poškozených pásů: se musí se mírně ředit 5% vody, doporučuje se nanášet zednickou lžící, aby se utěsnili praskliny na povrchu hydroizolačního pásu. Spotřeba 1-2 kg/m2.

Za účelem zvýšení životnosti EASYGUM na střeších vystaveným stárnutí působením atmosféry, se doporučuje 15 - 20 dnů po aplikaci EASYGUM nanést ochranou syntetickou barvu COLORA na bázi rozpouštědla (červená nebo šedá), nebo hliníkovou barvu VERNICE ALLUMINIO, také se na bázi rozpouštědla.

Technická charakteristika

SLOŽENÍ	emulze vybraných asfaltu, přísad a speciálních kaučuků
TYP VÝROBKU	k okamžité aplikaci
VISKOZITA	tixotropní
HUSTOTA	1,05 kg/ dm ³
SUŠINA	65%
HOŘLAVOST	nehořlavá
TAŽNOST	1000%
ODOLNOST VŮČÍ VYSOKÝM TEPLITÁM	> 140 ° C
OHYB ZA STUDENA	-20 ° C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA PŘI APLIKACI	+5°C
SKLADOVATELNOST	Jeden rok od data výroby
BARVA	černá

Instrukce

- Důrazně se nedoporučuje ředit přípravek více než doporučeno.
- EASYGUM dobře promíchejte v původním obalu před použitím.
- Přípravek musí být chráněn před mrazem.
- Nástroje lze čistit vodou, v případě, že výrobek nebyl vysušen. Jinak doporučujeme nářadí čistit obyčejným rozpouštědlem (Toluol xylol, technický benzin, trichlorethylen).
- Nepoužívejte EASYGUM za špatného počasí, protože nezaschlé vrstvy mohou být smyté dešťovou vodou nebo se zničí mrazem.

Záruka: Výrobce asfaltových produktů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl produkt správně aplikován do konstrukce.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních produktů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.