

NOVA ADHESIVE VV 2,5mm - samolepící

Modifikace

NOVA ADHESIVE VV 2,5mm je elastometrický modifikovaný asfaltový samolepící pás s použitím modifikátoru styren butadien styrenu na bázi kaučuku (**SBS**). **Vyznačuje se především výbornou průtažností, odolností vůči kolísání**

teplot, tvarovou stálostí a zpracovatelností při nízkých teplotách.

Nosná vložka

Nosná kombinovaná vložka vyrobená ze skleněné rohože zaručuje absolutní vodotěsnost a nepropustnost vodních par.

Povrchová úprava

Pás je na horní straně opatřen speciální **ochrannou spalitelnou textilií**. Spodní strana pásu je opatřena kvalitním **samolepícím PE filmem** a snímatelnou PE folií, která chrání samolepící vrstvu.

Použití

NOVA ADHESIVE VV 2,5mm je samolepící pás nejvyšší třídy. Používá se ve **dvouvrstvých systémech jako podkladní pás**. Používá se k **izolaci nových i rekonstruovaných střech**, k izolaci základů staveb a do podlahových systémů.

Aplikace

Aplikuje se na povrchy, **na které není možné použít plamen** (především na dřevo a různé druhy tepelné izolace, také na podélné a svislé konstrukce). Vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti umožňují pás používat v různých klimatických podmínkách.

NOVA ADHESIVE VV 2,5mm lze spolehlivě aplikovat při teplotách nad 10°C. Podklad musí být čistý a upravený.

Záruka

Výrobce asfaltových pásů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl pás správně zabudován do konstrukce.


Podkladní pás

SBS


Opravy střech




Střešní oblouky




Šikmé střechy




Pochůzní střechy



Nepochůzní střechy



Profilované střechy



Základy



	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Hodnota
Základní vlastnosti	Tloušťka	EN1849-1 (1999)	mm	± 0,2	2,5
	Hmotnost	EN1849-1 (1999)	kg/m ²	± 10%	-
	Přímost	EN1848-1 (1999)	—	20mm / 10m	splňuje
	Délka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	15
	Šířka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	1
	Ohyb za studena	EN1109 (1999)	°C	<=	-20
	Bod měknutí	EN1110 (1999)	°C	>=	90
	Nepropustnost	EN1928 B2000	kPa	>=	200
	Faktor difuzního odporu	EN1931 (2000)	μ	>=	20 000
	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Podélně / příčně
Mechanické vlastnosti	Pevnost v tahu	EN12311-1 (1999)	N/50mm	± 20%	350 / 200
	Průtažnost	EN12311-1 (1999)	%	-15	2 / 2
	Odolnost proti průrazu	EN12310-1 (1999)	N	-30%	100 / 100
	Rozměrová stálost	EN1107-1 (1999)	%	<=	± 0,3 / ± 0,3
	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Hodnota
Ostatní vlastnosti	Odolnost: vodotěsnost po umělém stárnutí	EN1296:2000/EN1928-B:2000	kPa	>=60	splňuje
	Odolnost: viditelné poruchy po umělém stárnutí	EN1297:2005/EN1850-1:199	—	—	splňuje
	Ztráta přilnavosti posypu	EN12039:1999	%	<30	splňuje
	Přelétavý oheň	EN1148, EN13501-5:2005	Třída	—	Froof
	Reakce na oheň	EN11925-2, EN13501-1:2005	Třída	—	E

Zboží je baleno do rolí, uložené na nevratných dřevěných paletách, potáhnuté fólií. Role se musí skladovat ve vertikální poloze chráněné před teplotními výkyvy.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Související normy: EN13707; EN13969 - 0120 - GB 06/69407

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních pásů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.