

PRIMER SOLVENT

Asfaltová penetrace

Charakteristika

PRIMER SOLVENT je penetrační asfaltový nátěr na bázi oxidovaných bitumenů a rozpouštědel. Má vynikající adhezní vlastnosti. Odpařování rozpouštědel zanechává na podkladu voděodolný film, který nestéká při vysokých teplotách a nekřehne při nízkých teplotách.

Použití

PRIMER SOLVENT se používá na impregnaci porézních podkladů – hlavně betonových, které mají být izolované modifikovanými asf.pásky, tekutými membránami, membránami na bázi rozpouštědel nebo horkých asf.nátěrů. Účelem penetračního nátěru je zlepšení adhezních charakteristik hydroizolační membrány a zabezpečení bezproblémového spojení dvou materiálů.

Fixuje povrchový prach a umožňuje optimální adhezi následujících vrstev. Je nevyhnutelný při izolování prostupů, externích střešních ploch a vertikálních částí.

PRIMER SOLVENT je vyráběn ve velmi tekuté formě, z důvodu zvýšení penetračního účinku na např. betonový podklad a ulehčení samotné aplikace, kterou je možné realizovat i nástřikem bez dalšího ředění.

Aplikace

Odstraňte jakékoli nečistoty a sypký materiál z plochy.

PRIMER SOLVENT můžete aplikovat pomocí válečku, štětky, špachtle či rozprašovače.

Balení: 20 Kg



Opatření:

Produkt před použitím rozmíchejte. Chraňte výrobek před mrazem během uskladnění. Během přerušení práce nebo při jejím dokončení očistěte štětku silným čisticím roztokem a potom pod tekoucí vodou.

Neaplikujte během deště, nebo když je déšť očekáván a pokud je teplota nižší než +5C.

Upozornění:

Produkt je prudce hořlavý. Neaplikujte produkt v uzavřených prostorech. Během aplikace musí být zajištěno adekvátní větrání. Vysušená penetrační vrstva je voděodolná a je nerozpustná ve vodě – rozpustná v rozpouštědlech.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zabraňte úniku prostředku do životního prostředí. Přepravujte pouze v nádobách, které odpovídají originálnímu balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Technická charakteristika

SPOTŘEBA	Závisí na pórovitosti a stavu povrchu- přibližně 0,300 Kg / m ²
BALENÍ	20 Kg kbelík
TYP VÝROBKU	Tekutý výrobek.
VNĚJŠÍ VZHLED SUCHÉHO PRODUKTU	Pololesklý
SLOŽENÍ	Oxidované bitumeny a rozpouštědla.
MĚRNÁ HMOTNOST	0,950Kg/dm ³
OBSAH ASFALTU	50%
BOD VZPLANUTÍ	+45C 30 – 60 minut.
DOBA SCHNUTÍ	Čas schnutí se může měnit v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
DOBA POUŽITELNOSTI	Užitné vlastnosti si výrobek uchová po dobu nejméně 2 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování (chráněn před vysokými teplotami).

Záruka: Výrobce asfaltových produktů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl produkt správně aplikován do konstrukce.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních produktů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.