

NOVA SK 3mm - samolepící pás

Modifikace

NOVA SK 3mm je elastometrický modifikovaný asfaltový **SAMOLEPÍCÍ** pás s použitím modifikátoru styren butadien styrenu na bázi kaučuku (**SBS**). **Vyznačuje se především výbornou pružností, odolností vůči kolísání teplot, tvarovou stálostí a zpracovatelností při nízkých teplotách.**

Nosná vložka

Nosná vložka je vyrobená z vysoce stabilního **netkaného „spunbond“ polyesteru, kombinovaného se skelnými vlákny**. Skelná vlákna výrazně zlepšují rozměrovou stabilitu a odolnost vůči mechanickému namáhání, přičemž si pás uchovává vysokou elasticitu.

Povrchová úprava

Pás je na horní straně opatřen **ochrannou spalitelnou textilií**. Spodní strana pásu je opatřena **samolepícím PE filmem**.

Použití

NOVA SK 3mm je samolepící pás nejvyšší třídy. Používá se ve **dvouvrstvých systémech jako podkladní pás, či parozábrana**. Používá se k izolaci nových i rekonstruovaných střech, k izolaci základů staveb a do podlahových systémů.

Aplikace

Aplikuje se na povrchy **na které není možné použít plamen** (především na dřevo a různé druhy tepelné izolace, také na podélné a svislé konstrukce). Vynikající mechanické a fyzikální vlastnosti umožňují pás používat v různých klimatických podmínkách.

NOVA SK 3mm lze spolehlivě aplikovat při teplotách nad 10°C.


Záruka

Výrobce asfaltových pásů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl pás správně zabudován do konstrukce.


Podkladní pás

SBS


Opravy střech




Střešní oblouky




Šikmé střechy




Pochůzní střechy




Nepochůzní střechy



Profilované střechy



Základy



	Druh zkoušky	Norma	MJ	Tolerance	Hodnota
Základní vlastnosti	Tloušťka	EN1849-1 (1999)	mm	± 0,2	3
	Hmotnost	EN1849-1 (1999)	kg/m ²	± 10%	-
	Přímost	EN1848-1 (1999)	—	20mm / 10m	splňuje
	Délka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	10
	Šířka	EN1848-1 (1999)	m	± 1%	1
	Ohyb za studena	EN1109 (1999)	°C	<=	-25
	Bod měknutí	EN1110 (1999)	°C		
	Nepropustnost	EN1928 B2000	kPa		
	Faktor difuzního odporu	EN1931 (2000)	μ		
Mechanické vlastnosti	Druh zkoušky	Norma	MJ		
	Pevnost v tahu	EN12311-1 (1999)	N/50m		
	Pružnost	EN12311-1 (1999)	%		
	Odolnost proti průrazu	EN12310-1 (1999)	N		
	Rozměrová stálost	EN1107-1 (1999)	%		
Ostatní vlastnosti	Druh zkoušky	Norma	MJ		
	Odolnost: vodotěsnost po umělém stárnutí	EN1296:2000/EN1928-B:2000	kPa		
	Odolnost: viditelné poruchy po umělém stárnutí	EN1297:2005/EN1850-1:199	—		
	Ztráta přilnavosti posypu	EN12039:1999	%		
	Přelétavý oheň	EN1148, EN13501-5:2005	Třída	—	Froof
	Reakce na oheň	EN11925-2, EN13501-1:2005	Třída		

Zboží je baleno do rolí, uložené na nevratných dřevěných paletách, potáhnuté fólií. Role se musí skladovat ve vertikální poloze chráněné před teplotními výkyvy.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních pásů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.