



Technický list výrobku

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7

asfalto-pryskyřičný roztok

Technické údaje:

Složení: směs asfaltů, rozpouštědel a zušlechťujících přísad

Doba schnutí ne delší než 30 minut

Smluvní viskozita při teplotě (23 ± 0,5)°C, kelímek č.4: od 54 do 66 vteřin

bod vzplanutí Pensky-Martens: od 31 do 40°C

obsah vody: ne více než 0,5 %

Spotřeba: cca 0,2 l/m²

Balení: 10 l, 20 l

Vyhovuje požadavkům polské normy: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Technické osvědčení: IBDiM /obdobna TZÚS v ČR/ AT/2013-02-3022

Použití:

IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 se používá k:

- penetraci ploch pod samolepicí nebo svařovatelné asfaltové střešní lepenkové pásy a asfalto-polymerové střešní lepenkové pásy
- penetraci podkladů pod modifikované střešní asfaltové lepenkové pásy
- zhotovení protivlhkostní izolace po vícenásobném nátěru.
- Chrání dřevěné a kovové prvky trvale umístěné v zemině

Příprava podkladu:

Před provedením penetrace preparátem **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7** musíme patřičně připravit povrch. Podklad musí být rovný, čistý, suchý nebo matně vlhký, hladký, zbavený tuků, zatečení, cementového mléka a jiných antiadhezních látek.

Způsob použití:

Pečlivě promíchanou hmotu nanášíme na napenetrovaný povrch pomocí pokrývačské štětky nebo štětce. Na velmi vlhkých podkladech musíme dobře a energicky hmotu vetřít. Doporučujeme pracovat v plusových teplotách. Během chladného počasí doporučujeme uložit hmotu v teplé místnosti po dobu nejméně 1-2 doby. S výrobkem nepracujeme během atmosférických srážek a za extrémního slunečního záru.

Vlastnosti:

- velmi dobře proniká hluboko do struktury penetrovaného podkladového materiálu
- chrání betony před vlhkem a korozi
- má vynikající přilnavost k minerálním podkladům
- lze aplikovat na vlhkých podkladech
- má zrychlenou dobu schnutí
- snadno a rychle se s hmotou pracuje (je dodávána k přímému použití) – dá se natírat štětcem nebo pokrývačskou štětkou

Skladování:

Skladovatelnost v uzavřených a originálních obalech výrobce je 365 dnů od data výroby.

Upozornění:

Nepoužívejte výrobek v interiérech budov, kde je stálý pohyb lidí anebo místnosti slouží pro skladování potravin a nápojů. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s materiálem na bázi dehtu.

Veškeré uváděné parametry se týkají teploty +23°C a 55% relativní vlhkosti vzduchu.

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Během práce používejte pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Pracujte s výrobkem v dobře větraných prostorách, daleko od zdrojů ohně.

Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

Znečištěné nářadí před zaschnutím preparátu čistíme čistou vodou, po zaschnutí preparátu benzinovými rozpouštědly.

Poskytujeme záruku na kvalitu našich výrobků v rámci našich prodejních podmínek a dodávek. Na stavbách, které mají speciální požadavky a které se vymykají tomuto návodu k použití, jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům odbornou poradenskou službu. Vydáme-li nový technický list, tento technický list se stává automaticky neplatným.

