



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

IZOHAN ekodach /ekostřecha/

je flexibilní hmota používána k nátěrů střešních krytin z asfaltové lepenky, betonu, eternitu, keramických a plechových střešních tašek

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složení: disperze umělých hmot, přísady, pigment

Zůstatek na síti se čtvercovými otvory 0,063 mm: ne více než 0,6%

Ředitelnost vodou: úplná

Vhodnost pro natírání štětcem: lze natírat štětcem

Zkouška stékavosti ze svislých ploch: nestéká

Vzhled a barva nátěru: nátěr bez vad, prasklin a zvrásnění

Stupeň bělosti bílých barev: minimálně 75

Kvalitativní krycí schopnost: ne více než III pro bílé a světlé barvy, IV pro žluté, oranžové, červené, II pro ostatní barvy

Použitelnost při nízkých teplotách: použitelná

Přílnavost nátěru: okraje řezů jsou ostré a hladké

Odolnost nátěru proti drhnutí na mokrno: min počet kmitů kartáčku 2000

Odolnost nátěru proti deemulgaci: beze změn

Odolnost nátěru proti zrychlenému působení atmosférických vlivů během 50 cyklů: změna odstínu barvy, ne méně než 3

Propustnost vodní páry: minimálně 10 g/m²x24hod

Součinitel difúzního odporu nátěru: ne více než 20000

Hustota: asi 1,3 kg/dm³

Doba schnutí: cca 4 hodiny

Teplota podkladu a okolního

vzduchu při aplikaci: od +5°C do +25°C

Barvy: černý, červený zelený a hnědý, ostatní na objednávku

Spotřeba:

0,4 - 0,5 kg/m²/ vrstva

BALENÍ: 5 kg, 10 kg

V souladu s: PN-C-81913

POUŽITÍ:

IZOHAN ekodach /ekostřecha/ se používá jako vnější, ochranný, ekologický, izolačně-dekorační nátěr na mnoho druhů střešních krytin:

- asfaltové pásové lepenky
- kanadský šindel
- beton s hladkým povrchem
- keramické střešní tašky
- eternit
- plechové střešní tašky
- pozinkovaný plech
- stabilní dehtové nátěry

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý nebo matně vlhký, hladký, zbavený tuků, starých malířských nátěrů, zatečených vrstev a jiných látek, které by mohly případně negativně ovlivňovat přílnavost.

Veškeré puchýře, bubliny a mechanická poškození se musí opravit pomocí stěrky IZOCHAN IZOBUD masa szpachlowa a/nebo IZOCHAN ROOFIX.

V případě aplikace na plechový povrch, musí být tento dobře očištěný a odmaštěný.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Před zahájením nanášení hmoty IZOCHAN ekodach /ekostřecha/, je třeba tuto důkladně promíchat a během delší aplikace míchání občas opakovat. Hmotu nanášíme válečkem, štětcem nebo nástřikem (úhel dopadu 50°, průměr trysek 0,017", typ trysek airless). Doporučujeme aplikovat preparát IZOCHAN ekodach /ekostřecha/ ve dvou pracovních operacích.

Nepracujte s výrobkem během atmosférických srážek a během extrémního slunečního žáru.

VLASTNOSTI:

- má velmi dobré krycí vlastnosti
- odolává povětrnostním vlivům
- má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Odtržení je možné spolu se současným poškozením podkladu
- je vodovzdorný
- odolává působení kyselin a louhů
- odolává reemulgaci
- je trvanlivý a mrazuvzdorný
- je otěruvzdorný za sucha
- odolává působení vody, mýdlové vody a drhnutí
- se snafno a rychle aplikuje (dodává se k přímému použití)

SKLADOVÁNÍ:

Maximálně přípustná skladovací doba je 360 dní od data výroby – pokud je výrobek v originálních, hermeticky uzavřených a neporušených výrobních obalech. Skladujeme v suché místnosti při teplotě nad +5°C do +25°C .

POZNÁMKY:

Veškeré uvedené údaje se vztahují pro práci s výrobkem při teplotě +23°C a 55% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty a nižší vlhkost okolního vzduchu zrychluje, a nižší teplota s vyšší vlhkostí okolního vzduchu, naopak zpomaluje proces aplikace a dobu schnutí. Čerstvé znečištění myjeme vodou, zatvrdlé pouze mechanicky

Během zavadnutí nesmí přijít materiál do kontaktu s vodou. **IZOHAN ekodach /ekostřecha/** je v rozmíchaném stav, nebo během procesu zavadnutí rozpustný ve vodě a citlivý na působení mrazu. Během procesu zavadnutí je třeba výrobek chránit před působením atmosférických srážek po dobu min. 12 hodin.

Zavadnutý materiál se velmi obtížně odstraňuje, doporučujeme proto znečištěné nářadí čistit vodou ihned po každém ukončení práce.

Poskytujeme záruku na naše výrobky v rámci našich obchodních podmínek a dodávek. Pro účely staveb se speciálními požadavky, které nebyly popsány v tomto návodu k použití jsme schopni poskytnout našim zákazníkům odbornou poradenskou službu. Vydání tohoto technického listu automaticky ruší platnost dříve publikovaného technického listu tohoto výrobku.