

AQUADERE

Základový nátěr (penetrace). Obsahující živici, příměsy pro zvýšení přilnavosti a vodu

Základní charakteristiky	
Aplikace	Jako základní nátěr na beton a dřevo
Výrobce	Soprema Štrasburg
Forma dodávek	5 a 25 litrové nádoby
Skladování	12 měsíců v původní odobě dodávky při teplotě vyšší než 0 ° C
Zpracování	pouze při teplotách vyšších než 5° C
Ostatní dokumenty	bezpečnostní list

Vlastnosti výrobku	
Specifická hustota při +20 ° C	přibližně 1000 kg/m ³
pH	10
Teplota vzplanutí	Nehořlavý
Suchost	cca 42%
Spotřeba	150 – 400 g/m ² v závislosti na na pórovitosti podloží
Čas vyschnutí na betonu při +20 ° C	4 hodiny

Hygiena, zdraví, životní prostředí : pás neobsahuje žádné nebezpečné složky. Odpovídá hygienickým a zdravotním požadavkům a požadavkům na životní prostředí. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu výrobku.

Kontrola kvality: Certifikáty kvality podle ISO 9001/EN 29001

Výrobce : SOPREMA , FRANCE . 67025 STRASBOURG CEDEX 1, B.P. 121- 14 RUE DE ST-NAZAIRE